



DECO CIRÉ

Πατητή τσιμεντοκονία
οριζόντιων & κάθετων
επιφανειών.

Σελίδες: 4

111380 012018



Satin

Gloss

Περιγραφή

Παστώδες μονοπλιθικό κονίαμα έτοιμο προς χρήση, για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης και των διαβιθμιζόμενων αδρανών προσσδίδει ένα αισθητικά άριστο και ίσειο αποτέλεσμα παραδοσιακού κυκλαδίτικου επιχρισμάτος, σε 2 αποχρώσεις ποιήση ανοιχτή γκρι και ίσευκή καθώς και σε μία σειρά ανεξίτηλων αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού της Berling. Πεδία εφαρμογής τόσο δομικές (δάπεδα, τοίχοι, σκάλες, χτιστά στοιχεία, μπάνια) όσο και μη δομικές επιφάνειες (ξύλινα έπιπλα, τραπέζια κτλ). Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης εφόσον εφαρμοστεί το κατάλληλο προτεινόμενο σύστημα.

Σκοπός Χρήσης

Προστατεύει κάθε επιφάνεια από την καθημερινή χρήση και τις καιρικές και μηχανικές καταπονίσεις, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει ένα άριστα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών.

Συσκευασία:

15kg



Βάσεις:



Απόδοση:

1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



Χρόνος

Στεγνώματος:

2 - 4 ώρες (επιφανειακά)



Εφαρμογή:

Με σπάτουλα πλαστική
ή μεταλλική



Αναδέστε καθί με
μεταλλικό αναδευτήρα
μέχρι το μήγα να
ομογενοποιηθεί.
Στην συνέχεια
αφήνουμε το μήγα
να πρεμήσει για πέντε
λεπτά και έπειτα



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- > Έτοιμο προς χρήση παστώδες υλικό.
- > Υδατοαπωθητικό.
- > Υψηλή Ελαστικότητα.
- > Προστασία του φίλμ από μύκητες.
- > Σταθερή ποιότητα και απόχρωση καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
- > Μποδενική απώλεια του υλικού γιατί δεν στεγνώνει - πήζει.
- > Χρωματίζεται σε ποικίλες αποχρώσεις.
- > Σύμμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2 : 2004

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε ίσευκό και σε ποιήση ανοιχτό γκρι. Χρωματίζεται σε 165 αποχρώσεις σύμφωνα με το Color Studio της Berling.

Πάχος φίλμ και απόδοση

Θεωρητική απόδοση 1,5-1,7kg/mm² φίλμ αναλόγως του τρόπου εφαρμογής.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Παθητικές και νέες επιφάνειες. / Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής:

Τοίχοι και δάπεδα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή ταιμεντοκονίαμα - γυψοσανίδα ή ινοσανίδα - Ytong - ή ξεκά
ξυλεία συνθετική ή ακατέργαστη κ.α.

Αστάρι - Υπόστρωμα	Quartz αστάρι πρόσφυσης.	1 επίστρωση.	Συσκευασία: 15kg 
Τεθική Επίστρωση	Deco Cire	Ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος εφαρμόστε 3 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους.	Βάσεις: 
Προστασία για οικιακή χρήση	Force , για προστασία της τεθικής επιφάνειας (εφαρμόζεται 4 ημέρες μετά την τεθική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.	Απόδοση: 1,5 - 1,7 kg/m ² /mm στρώση 
Προστασία για μπάνια	Berocyd 111 , ειδικά για εσωτερικές επιφάνειες σε μπάνια (εφαρμόζεται του ίδιου στον 7 ημέρες μετά την τεθική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.	Χρόνος Στεγνώματος: 2 - 4 ώρες (επιφανειακό) 
Προστασία για επιφάνειες υψηλής απαιτήσεων	PU VARNISH (Βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών).	2 επιστρώσεις (με μεσοδιάστημα 24 - 48 ώρες η κάθε στρώση).	Εφαρμογή: Με σπάτουλα πλαστική ή μεταλλική 
Προαιρετικά Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m ² .	Πλέγμα αντιαλκαλικό 140 - 160gr. (Στην περίπτωση χρήσης πλέγματος απαιτούνται περισσότερες επιστρώσεις Deco Cire).		Αναδέστε καθία με μεταλλικό αναδευτήρα μέχρι το μήγμα να ομογενωποιθεί. Στην συνέχεια αφίνουμε το μήγμα να πρεμίσει για πέντε λεπτά και έπειτα εφαρμόζεται. 

Παθητικές και νέες επιφάνειες με θείο γυαλίστερό μειωμένης απορροφητικότητας φινίρισμα:

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής πλακίδια από θεικόπαστα ή πλακίδια γρανίτη - μάρμαρα.

Αστάρι Πρόσφυσης	Berocyd 111 με προσθήκη χαλαζιακών ή Quartz tiles	1 επίστρωση & εντός 48 ωρών η τεθική στρώση.
Τεθική Επίστρωση	Deco Cire	Ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας και το επιθυμητό πάχος εφαρμόστε 3 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών μεταξύ τους.

Προστασία για οικιακή χρήση	Force , για προστασία της τελικής επιφάνειας (εφαρμόζεται 4 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.
Προστασία για μπάνια	Berocyd 111 , ειδικά για εσωτερικές επιφάνειες σε μπάνια (εφαρμόζεται τουθάκιστον 7 ημέρες μετά την τελική επίστρωση του Deco Cire).	2 επιστρώσεις.
Προστασία για επιφάνειες υψηλών απαιτήσεων	PU VARNISH (Βερνίκι πολυουρεθάνης 2 συστατικών).	2 επιστρώσεις (με μεσοδιάστημα 24 - 48 ώρες η κάθε στρώση).
Υποχρεωτική η χρήση πλέγματος Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25m ² .	Πλέγμα αντιαλκαλικό 140 - 160gr. (Στην περίπτωση χρήσης πλέγματος απαιτούνται περισσότερες επιστρώσεις Deco Cire).	

Συσκευασία:

15kg

**Βάσεις:****Απόδοση:**
1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης**Χρόνος Στεγνώματος:**
2 - 4 ώρες (επιφανειακό)**Εφαρμογή:**
Με σπάτουλα πλαστική
ή μεταλλική

Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Οδηγίες Εφαρμογής

Καθαρίστε καθή την προς εφαρμογή επιφάνεια, από σκόνη, άμιατα, λίπη, παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα ή κομμάτια σκυροδέματος κτλ. Αναδεύεστε καθή το προϊόν πριν από τη χρήση. Πριν την εφαρμογή χρησιμοποιείστε το ειδικό πρόσθετο Β Συστατικό σε αναθογία 0,500 kg/15 kg Deco Cire και αναδεύστε καθή.

Κάθετες επιφάνειες: Εφαρμόζεται το ειδικό αστάρι αναθογώς του τύπου της επιφάνειας και στη συνέχεια εφαρμόζεται το Deco Cire με τη χρήση πλαστικής ή μεταλλικής σπάτουλας ανάθογα με το εφέ που θέλουμε να επιτύχουμε. Για την προστασία και την αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας εφαρμόζουμε πάντα την προτεινόμενη προστασία.

Δάπεδα, σκάλες κ.α.: Εφαρμόζεται το ειδικό αστάρι αναθογώς του τύπου της επιφάνειας. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το Deco Cire με τη χρήση πλαστικής ή μεταλλικής σπάτουλας ανάθογα με το εφέ που θέλουμε να επιτύχουμε. Για μεγαλύτερες μπρανικές ανταλέσεις απαιτείται η χρήση πλέγματος 140-160gr/m² μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης Deco Cire, καθώς και ανά 25m² απαιτείται αρμός διαστολής. Για την προστασία και την αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας εφαρμόζουμε πάντα σαν τελείωμα το ειδικό βερνίκι. Προαιρετικά η εφαρμογή πλέγματος σε μικρές επιφάνειες (Πάγκους Κουζίνας 60gr) ή επιφάνειες μεγαλύτερες (Δάπεδα 140 - 160gr) δίνει ένα άρρηκτο αποτέλεσμα. Επιπλέον η προβολή αρμών συστοιχιών μετακινήσεων χωρίς προβλήματα. Στην εφαρμογή χρησιμοποιείστε το ειδικό πρόσθετο Β Συστατικό σε αναθογία 0,500kg/15kg.

Αναδέστε καθή με μεταλλικό αναδευτήρα μέχρι το μήγμα να ομογενωποιθεί.

Στην συνέχεια αφίνουμε το μήγμα να πρεμίσει για πέντε λεπτά και έπειτα εφαρμόζεται.



Συσκευασία:

15kg



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος	$1,75 \pm 0,03 \text{ gr/cm}^3$ (ISO 2811).	Βάσεις: —
Ιξώδες	Εντόνως θιξοτροπικό.	
pH	7,8-8,8	
Απόδοση	1,5 - 1,7 kg/m ² /mm στρώσης, αναθίγως του τρόπου εφαρμογής.	Απόδοση: 1,5 - 1,7 kg/m ² /mm στρώσης
Στέγνωμα	Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες αναθίγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).	
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών αναθίγως των καιρικών συνθηκών. Η πλήρης σκλήρυνση και οι τελικές αντοχές του προϊόντος επιτυγχάνονται μετά την πάροδο τουλάχιστον 4 ημερών. (Οι αναφερόμενοι χρόνοι μπορεί να επιμηκύνονται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).	Χρόνος Στεγνώματος: 2 - 4 ώρες (επιφανειακό)
Διαθίτης	Νερό.	Εφαρμογή: Με σπάτουλα πίλαστική ή μεταλλική
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση μετά την προσθήκη του Β Συστατικού.	
Διαπερατότητα υδρατμών	Κατάταξη στην Κλάση I (EN ISO 7783)*	
Θερμικές κυκλικές εναλλαγές δίκωστην επίδραση αντιψυκτικού άλιτος	>2,0 N/mm ² (EN 13687-3)*	Αναδέστε καλά με μεταλλικό αναδευτήρα μέχρι το μήμα να ομογενωποιθεί. Στην συνέχεια αφίνουμε το μήμα να πρεμήσει για πέντε λεπτά και έπειτα εφαρμόζεται.
Τριχοειδής απορροφητικότητα και υδατοπερατότητα	< 0,1 Kg/ m ² · h ^{0,5} (EN 1062-3)*	
Πρόσφυση	>2,0 N/mm ² (EN 1542)*	
Διαπερατότητα CO₂	> 50 m (EN 1062)*	
Συμμόρφωση των εκπομπών Π.Ο.Ε	5.3 (EN 1504-3)*	

*Βασισμένο στο Σύστημα: Quartz + Deco Cire + PU Varnish

Αποτελέσματα Δοκιμής Σύγκρουσης: Απουσία Ρωγμών σε ύψος 1m, με πτώση βάρους 1kg. (EN ISO 6772)

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, Υποκατηγορία ιβ, επιχρίσματα διακοσμητικών εφέ, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. = 200gr/lt,
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 30gr/lit (έτοιμο προς χρήση).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμηνεικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό. Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλίσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Τα κενά δοχεία και τα υποθείματα χρώματος πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.

Φροντίστε για τον αερισμό του χώρου εργασίας, φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
Για περισσότερες πληροφορίες πληκτήστε το Δείχτιο Δεδομένων Άσφαλτος του προϊόντος.

Συσκευασία:

15kg



Βάσεις:



Απόδοση:

1,5 - 1,7 kg/m²/mm
στρώσης



Χρόνος

Στεγνώματος:

2 - 4 ώρες (επιφανειακό)



Εφαρμογή:

Με σπάτουλα πιλαστική
ή μεταλλική



Αναδέστε καλά με
μεταλλικό αναδευτήρα
μέχρι το μήμα να
ομογενωποιηθεί.

Στην συνέχεια
αφίνουμε το μήμα
να πρεμήσει για πέντε
λεπτά και έπειτα
εφαρμόζεται.



Ο παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακράρχην εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το θετουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 18001
ISO 14001 και EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για αποελλήνηση ζημιές ή φθορές προκληθεών στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 4 από 4

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222


Το χρώμα έχει Όνομα!