



QUARTZ tiles

έτοιμο προς χρήση υδατοδιάλυτο, χαλιζιακό αστάρι για μη πορώδεις, λείες επιφάνειες

Σελίδες: 3

111418.01.2018



Περιγραφή

Ειδικής σύνθεσης, έτοιμο προς χρήση υδατοδιάλυτο, χαλιζιακό αστάρι. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση σε μη πορώδεις, λείες επιφάνειες καθώς και σε επιφάνειες με χαμηλή απορροφητικότητα, δημιουργώντας πολύ καλό και τραχύ υπόστρωμα για την τελική επίχριση.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες όπως κεραμικά πλακάκια, ξύλο, τσιμεντένιες επιφάνειες, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, γυαλί καθώς και σε ήδη βαμμένες επιφάνειες με ηλιαστικά, ακρυλικά ή αλκυδικά χρώματα.

Σκοπός Χρήσης

Χρησιμοποιείται ως συνδετικό μέσο για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης και πρόσδεσης του τελικού επιχρίσματος στο υπόστρωμα.

Ιδανικό ως υπόστρωμα για επιφάνειες πλακιδίων και για περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εποξειδικό αστάρι BEROCYD 111. Το υλικό αναπτύσσει πολύ καλή πρόσφυση στις επιφάνειες αυτές και αποτελεί το βασικό υπόστρωμα πριν την εφαρμογή του προϊόντος DECO CIRE.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Έτοιμο προς χρήση
Περιέχει ειδικές υδατοδιάλυτες συνθετικές ρητίνες
Πολύ καλή πρόσφυση σε πλακάκια, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, γυαλί κ.α.
Αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα
Αυξημένη υδροφοβία λειτουργώντας προστατευτικά στην εισερχόμενη υγρασία
Αναπτύσει πρόσφυση και σε επιφάνειες με υψηλότερα ποσοστά υγρασίας από τα συνηθισμένα (>4%)
Ιδανικό υπόστρωμα για το προϊόν DECO CIRE
Σχεδόν άοσμο
Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανικούς διαλύτες.
Ενός συστατικού με εξαιρετική ευκολία στην χρήση του.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε γκρί

Συσκευασία:

1Kg / 5Kg / 10Kg



Βάσεις:



Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση



Απόδοση:

200 - 250gr/m²



Χρόνος Στεγνώματος:

Μετά από 24 ώρες



Εφαρμογή:

Με ρολό



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Συνθήκες εφαρμογής

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 12°C έως 30°C και μέγιστη σχετική υγρασία 75%.

Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 12°C έως 30°C και μέγιστη σχετική υγρασία έως 75%.

Μην εφαρμόζεται σε υγρές επιφάνειες ή όταν υπάρχει πιθανότητα βροχής τις επόμενες 48 ώρες.

Αναδεύετε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν τη χρήση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής σε τακτικά διαστήματα.

Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από λάδια, λίπη, ξένες και σαθρές ύλες.

Σε παλιές επιφάνειες καθαρίζουμε καλά από ξένες ύλες με μηχανικά και χημικά μέσα (γυαλόχαρτο, τριβείο, ειδικά καθαριστικά κλπ.)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος: 1,27 ± 0,03 gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες: 60 - 90 K.U. στους 25°C (ASTM D562)

pH: 7,5 - 8,5

Απόδοση: 200 - 250gr/m² ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τον τρόπο εφαρμογής.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραιώση.

Δεν αραιώνεται, επιστρώνεται ως έχει αφού γίνει καλή ανάδευση λόγω των χαλαζιακών που περιέχει. Να γίνεται ανάδευση και κατά την διάρκεια της εφαρμογής.

Στέγνωμα: Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Σε βάθος μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή με το ίδιο υλικό: Με το ίδιο υλικό επαναβάφεται μετά την πάροδο 6 ωρών αν κρίνεται ότι χρειάζεται και δεύτερη επίστρωση. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία).

Επαναβαφή με DECO CIRE ή άλλου τύπου επιχρίσματα: Μετά από 24 ή 48 ώρες από την τελευταία επίστρωση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες το πάχος της επίστρωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Το σύστημα αστάρι - DECO CIRE εμφανίζει τις τελικές αντοχές του 7 ημέρες μετά την τελευταία επίστρωση και οι προβλεπόμενες χρήσεις του συστήματος είναι για τοίχους και δάπεδα μέτριας μηχανικής καταπόνησης. Δεν ενδείκνυται το συγκεκριμένο σύστημα για άηλες βιομηχανικού τύπου εφαρμογές.

Συσκευασία:

1Kg / 5Kg / 10Kg



Βάσεις:



Αναδεύστε
κάλα πριν
τη χρήση



Απόδοση:

200 - 250gr/m²



**Χρόνος
Στεγνώματος:**

Μετά από 24 ώρες



Εφαρμογή:

Με ρολό



Εφαρμογή:

Με πινέλο



ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΕΚ ΦΑΣΗ ΙΙ, Υποκατηγορία z, αστάρια, Οριακή τιμή
Π.Ο.Ε. = 30 gr/ltr, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε. = 28 gr/ltr (έτοιμο προς χρήση).

Αποθήκευση

Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και προστατέψτε από τον παγετό.
Για μακροχρόνια αποθήκευση το προϊόν είναι καλύτερα να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση του σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Μην διατηρείτε προϊόν το οποίο έχει ήδη αραιωθεί.
Αποθηκεύστε μακριά από παιδιά και τρόφιμα.

Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπιλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα

ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά.

Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού.

Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Συσκευασία:
1Kg / 5Kg / 10Kg



Βάσεις:



Αναδεύστε
κάθε πριν
τη χρήση



Απόδοση:

200 - 250gr/m²



**Χρόνος
Στεγνώματος:**

Μετά από 24 ώρες



Εφαρμογή:

Με ρολό



Εφαρμογή:

Με πινέλο



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας.
Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 18001
ISO 14001 και EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Σελίδα 3 από 3

BERLING A.B.E.E.
Βιομηχανία Χρωμάτων

Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ. 32011,
τηλ.: +30 22620 31633, fax.: +30 22620 31293
www.berling.gr / info@berling.gr Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 801 11 62222


Το χρώμα έχει Όνομα!