



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Mamut Glue

Ισχυρή κόλλα άμεσης συγκράτησης



Περιγραφή προϊόντος

Το DB Mamut Glue είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό άμεσης συγκράτησης, τεχνολογίας MS-Polymer. Λόγω των ιδιοτήτων του, η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη. Είναι άοσμο, ουδέτερο και δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζει τις ευαίσθητες επιφάνειες. Αντοχή σε εφελκυσμό μετά την ωρίμανση 2,2Nmm² / cm². Αντικαθιστά καρφιά και βίδες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικά υψηλή αρχική συγκράτηση
- Η στήριξη των υλικών στην εφαρμογή δεν είναι απαραίτητη
- Υψηλή δύναμη, μηχανική αντοχή και διάρκεια
- Απαλλαγμένο από ισοκυανικά, διαλύτες και σιλικόνες
- Μόνιμα ελαστικό
- Χωρίς συρρίκνωση και φυσαλίδες
- Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- Ουδέτερη ωρίμανση, σχεδόν άοσμο
- Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη μούχλα
- Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε διάφορες επιφάνειες ακόμα και υγρές

Εφαρμογές

Το DB Mamut Glue έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές στον κλάδο των οικοδομικών και τεχνικών έργων, στο σπίτι ή τον κήπο. Ενδείκνυται για συγκόλληση μονωτικών υλικών, καθρεπτών, μετάλλων, γυαλιού, πορσελάνης, αλουμινίου, μόλυβδου, βερνικωμένου ξύλου, ανοξειδωτου χάλυβα, πολυεστέρα, πολυουρεθάνης, PVC, φυσικών πετρών, γυψοσανίδας, σκυροδέματος κλπ.

Παρατήρηση (1)

Για συγκόλληση τσιμεντοσανίδας και HPL panel δείτε τον οδηγό συμβουλών στην ιστοσελίδα μας www.denbraven.gr

Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόστε το υλικό με το ακροφύσιο V-Nozzle (παρέχεται στην συσκευασία) σε κάθετες λουρίδες με απόσταση 10-20 cm. Εφαρμόστε τα τεμάχια που θα συγκολλήσετε μεταξύ τους φροντίζοντας το πάχος της συγκόλλησης να είναι στο ελάχιστο 2-3 mm. Μην εφαρμόζετε σημειακά. Η μηχανική στήριξη μέχρι την ωρίμανση συνήθως δεν χρειάζεται λόγω της μεγάλης αρχικής συγκράτησης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τεχνικό μας τμήμα.



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

18-05-2020
09:13:58
UTC



Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Mamut Glue

Ισχυρή κόλλα άμεσης συγκράτησης

Πρόσθετη πληροφορία

Αντοχή στον παγετό κατά τη μεταφορά		Up to -15°C
Δημιουργία επιδερμίδας	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Επιμήκυνση θραύσης	DIN 53504 S2	350%
Εφελκυστική αντοχή	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Θερμοκρασία αντοχής		-40°C to +90°C
Θερμοκρασία εφαρμογής		+5°C to +40°C
Μέτρο ελαστικότητας 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Πυκνότητα	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Ροή	ISO 7390	< 2 mm
Σκληρότητα Shore-A	DIN 53505 3 sec.	55
Ταχύτητα εφαρμογής	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Χημική βάση		Hybrid
Χρόνος ωρίμανσης	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

Αυτές οι τιμές είναι τυπικές ιδιότητες

Περιορισμοί

- Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, μαλακά πλαστικά, νεοπρένιο και ασφαλτικά υποστρώματα
- Δεν είναι κατάλληλο για συνεχή φορτίο νερού
- Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς
- Δεν είναι κατάλληλο σε συνδυασμό με χλωριούχα (πισίνες)

Προετοιμασία και εφαρμογή

Θερμοκρασία εφαρμογής +5°C έως +40°C (περιβάλλοντος και επιφάνειας). Λόγω της σύστασης του DB Mamut Glue συνιστάται η εφαρμογή με ενισχυμένο πιστόλι σιλικόνης (δύναμη σκανδάλης 12/1) σε συνδυασμό με το ακροφύσιο V-pozzle. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Καθαρίστε με την επιφάνεια με Zwaluw Cleaner. Το DB Mamut Glue έχει

εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού στις περισσότερες λείες επιφάνειες. Σε πορώδεις επιφάνειες χρησιμοποιήστε αστάρι Zwaluw Primer B1. Συνιστάται δοκιμή πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή.

Συμβατότητα με βαφές

Μετά τη πλήρη ωρίμανση βάφεται με κατάλληλα χρώματα (εκτός των αλκυδικών).

Καθαρισμός

Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με Zwaluw Cleaner. Το στεγνό υλικό μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με μηχανικά μέσα. Τα χέρια μπορούν να καθαριστούν με καθαριστικά μαντηλάκια Zwaluw Wipes.

Χρώματα

- Λευκό

Συσκευασία

- Φυσίγγιο
- Blister

Για τεχνικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη σελίδα του προϊόντος

Διάρκεια ζωής

Στην κλειστή αρχική συσκευασία μεταξύ +5°C και +25°C, η διάρκεια ζωής μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος.

Πιστοποιητικά

	Emicode EC1 Plus M1 A+ French VOC Regulation
--	--

Υγεία & Ασφάλεια

Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.



Den Braven

Τεχνικά Φυλλάδια

Den Braven Mamut Glue

Ισχυρή κόλλα άμεσης συγκράτησης

Ποιότητα & εγγύηση

Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.

Νομικές σημειώσεις

Οι πληροφορίες και γενικές υποδείξεις του παρόντος εγγράφου καθώς και των ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών εκδόσεων που αφορούν στην εφαρμογή και στη χρήση των προϊόντων της Den Braven βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία σχετικά με την χρήση και εφαρμογή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση οι υποδείξεις αυτές αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη αφενός μεν χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του και αφετέρου με την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και αποθήκευση αυτού. Η Den Braven κατέβαλε κάθε προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για τις τυχόν παραλείψεις ή/και τις συνέπειες εκ της εφαρμογής και χρήσης του προϊόντος και δη εκ των διαφορετικών συνθηκών εφαρμογής, των υλικών, των υποστρωμάτων κλπ. Η Den Braven δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση σχετική με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα ή τον σκοπό αγοράς και χρήσης του προϊόντος, ως εκ τούτου καμία απαίτηση κατά της Den Braven δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, γενικών υποδείξεων ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως οιαδήποτε μορφή εγγύησης του προϊόντος και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων του, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης, ούτε αποτελεί συνομολογημένη ιδιότητα του προϊόντος. Ουδεμία ευθύνη της Den Braven στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού μπορεί να γίνει δεκτή. Ο αγοραστής-χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η επιλογή του προϊόντος εκ μέρους του ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και περαιτέρω αναγνωρίζεται και αποδέχεται ότι αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εφαρμόζει το προϊόν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο αγοραστής-χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για το προϊόν και τη χρήση του από το σχετικό έγγραφο οδηγιών, καθώς και ιδίως να διενεργεί τις δικές του δοκιμές σχετικές με την καταλληλότητα και το σκοπό χρήσης, δεδομένου ότι μόνον εκείνος γνωρίζει τις ακριβείς ανά περίπτωση, συνθήκες εφαρμογής, υλικών κλπ. Η Den Braven δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή/και εφαρμογή ή/και διάθεση του προϊόντος εκ μέρους των αγοραστών-χρηστών. Η Den Braven δεν ευθύνεται για τις συνθήκες διακίνησης, αποθήκευσης και φύλαξης του προϊόντος. Όλες οι παραγγελίες του προϊόντος γίνονται δεκτές και διέπονται υπό

τους εκάστοτε όρους της Den Braven περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά 30/1/2014.



Den Braven

Bostik Hellas SA
Μετσόβου 3, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
T +30 2104831140 | E info@bostik.gr

18-05-2020
09:13:58
UTC